



# Kontakt-Klebespray

## Produktbeschreibung

Kontakt-Klebespray ist ein gebrauchsfertiger Kontaktklebstoff auf Basis von synthetischen Kautschuken. Dieser wird beidseitig für dauerhafte Verklebungen, und einseitig für temporäre/korrigierbare Verklebungen aufgetragen. Das Kontakt-Klebespray wird in einem Aerosolbehälter geliefert.

## Produkteigenschaften

- Für eine wieder ablösbare oder dauerhafte Verklebung
- Gebrauchsfertig und sehr anwenderfreundlich
- Schnelles Trocknen
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien.
- Schnelle handfeste Verbindung

## Anwendungen

- Kleben von Papiererzeugnissen
- Zum Verkleben einer breiten Palette von Materialien (nicht geeignet für unebene Oberflächen)
- Geeignet für die schnelle Verklebung von z.B. Kunststoffen, Metall, Holz, Porzellan, Kork, Leder, Keramik, Pappe, Papier und Gummi.



## Technische Eigenschaften

Basis	Synthetischer Kautschuk
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Offene Zeit	ca. 30 Min.
Sprühbild	Nebel
Verbrauch	ca. 125 ml/m <sup>2</sup> , jede Seite
Verarbeitungstemperatur	5°C - 30°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-20°C → +80°C

*Fußnote: Verdunstungszeit, offene Zeit und Aushärtungsgeschwindigkeit können je nach Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.*

## Untergründe

- **Untergrundbeschaffenheit**  
Die Materialien sollten eben und gut passend sein, sowie sauber, trocken und frei von Staub und Fett.
- **Untergrundvorbereitung**  
Beide Substrate müssen gut passen. Durch Vorschleifen glatter Oberflächen wird die Haftfestigkeit verbessert. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.
- **Substrattyp**  
Kontakt-Klebespray hat eine gute Haftung auf folgenden Untergründen: alle gängigen Materialien. Vorsicht vor der Migration von Weichmachern aus Weichkunststoffen, da dies die Haftung negativ beeinflussen könnte. Kontakt-Klebespray hat keine gute Haftung, oder ist nicht geeignet für PE, PP, PTFE (Teflon®). Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.



# Kontakt-Klebespray

## Verarbeitung

### ■ Verarbeitung

Dose vor der Verwendung gut schütteln. Halten Sie die Spraydose während der Verarbeitung stets aufrecht und drücken Sie fest auf die Düse. Spritzen Sie aus ca. 5 - 10 cm Abstand auf das Objekt. Tragen Sie den Klebstoff gleichmäßig auf beide zu verklebende Teile auf. Spritzen Sie die Bahnen auf das Fläche, wobei möglichst die Hälfte einer Bahn mit der vorherigen Bahn überlappen sollte, damit die gesamte Fläche am Ende mit 2 Schichten bedeckt ist. Zwei dünne Schichten (mit Überlappung) führen zu besseren Ergebnissen als eine dicke Schicht. **FÜR EINE DAUERHAFTE VERKLEBUNG:** Warten Sie nach dem auftragen ca. 2 min und verbinden Sie beide Teile miteinander. **FÜR EINE TEMPORÄRE VERKLEBUNG:** Warten Sie nach dem auftragen ca. 5 min und fügen Sie beide Teile miteinander zusammen. Anschließend fest drücken. Die Endfestigkeit der Klebeverbindung hängt von der Stärke (nicht der Dauer) des Zusammenpressens ab. Halten Sie die Dose nach dem Spritzen umgedreht und betätigen Sie den Sprüher, bis kein Produkt, sondern nur noch Treibgas austritt, um Verstopfungen zu vermeiden.

### ■ Reinigungsmethode

Tragen Sie Lösungsmittel auf ein Tuch auf, um das nicht ausgehärtete Produkt abzuwischen.

### ■ Reparaturmöglichkeit

Reparatur: mit dem gleichen Produkt

## Sicherheitsempfehlungen

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Bei unzureichender Belüftung sollte ein Atemschutz getragen werden.

Da die Dose entzündliches Treibgas enthält, sollten vor der Verwendung alle möglichen Zündquellen entfernt werden.

Nicht rauchen.

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

## Verpackung/Logistik

Verpackung: Diverse Maße erhältlich. Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.

Lagerstabilität: 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C, Das Produkt ist unter Beachtung der Regeln zur Lagerung brennbarer Stoffe zu lagern. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

## Bemerkungen

- Der ausgeübte Druck und nicht die Dauer des Drucks bestimmt die endgültige Festigkeit der Verbindung.
- Nicht geeignet für Kunststoffe mit hohem Anteil an Weichmacher.
- Nicht für Anwendungen mit dauerhafter Wasserbelastung geeignet.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.