

Fensterschaum

Produktbeschreibung

Fensterschaum ist ein einkomponentiger, selbstexpandierender, gebrauchsfertiger Polyurethanschaum. Das Produkt hat elastische Eigenschaften, die es dem Schaum ermöglichen, der Bewegung der Fuge zu folgen und seine Isolationseigenschaften über viele Jahre hinweg beizubehalten. Dank Duravalve bleibt die Ausbeute über die gesamte Haltbarkeitsdauer hinweg optimal, auch bei liegender Lagerung bzw. liegendem Transport.



Produkteigenschaften

- 3-mal so flexibel wie handelsübliche PU-Schäume
- Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen)
- Hohes Füllvermögen
- Gute Haftung auf allen Oberflächen (außer PE, PP und PTFE)
- Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung)
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Sehr präzise zu dosieren
- Geringe Ausdehnung
- Elastisch
- Komprimierbar
- Schnelle Aushärtung
- Nicht UV-beständig
- Baustoffklasse E nach EN 13501-1

Anwendungen

- Alle Schaumanwendungen in statischen und beweglichen Fugen.
- Füllen und Isolieren von mechanisch befestigten Fenster- und Türrahmen.
- Füllen von Hohlräumen.
- Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion.
- Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen.
- Füllen und Isolieren von Rohren und elektrischen Leitungen.

Technische Eigenschaften

Basis		Polyurethan
Konsistenz		Stabiler Schaum, thixotrop
Aushärtung		Feuchtigkeitshärtend
Hautbildung	EN 17333-3	7 Min.
Schneidzeit	EN 17333-3	40 Min.
Wärmeleitfähigkeit (λ)	EN 12667	0,035 W/m.K
Schallschutz	EN ISO 717-1	62 dB
Dichte	EN 17333-1	ca. 25 kg/m ³
Feuerwiderstandsklasse	EN 13501-1	E (normal entflammbar)
Fugenreichweite	EN 17333-1	750 ml ergibt ca. 21 m Schaum
Schaumausbeute	EN 17333-1	750 ml ergibt ca. 30 l Schaum



MFPA Leipzig GmbH
Gesellschaft für Materialforschung und
Prüfungszentrum für das Bauresten Leipzig mbH

Fensterschaum

Schrumpfung nach Aushärten	EN 17333-2	< 5%
Expansion nach Aushärtung	EN 17333-2	< 5%
Ausdehnung während der Aushärtung	EN 17333-2	ca. 75%
Prozentsatz geschlossener Zellen	ISO 4590	ca. 3%
Druckfestigkeit	EN 17333-4	ca. 15 kPa
Scherfestigkeit	EN 17333-4	ca. 25 kPa
Zugfestigkeit	EN 17333-4	ca. 42 kPa
Dehnung bei F _{max}	EN 17333-4	ca. 25%
Wasseraufnahme	ISO 29767	ca. 0,28 kg/m ²
Temperaturwechselbeständigkeit		-40°C → +90°C
Bleibende Verformung unter Druck	ISO 1856	ca. 6%

Fußnote: Hautbildung und Aushärungszeit können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.

Verarbeitung

- **Verarbeitung**
Schütteln Sie die Aerosoldose mindestens 20 Sekunden lang. Setzen Sie die Pistole auf den Adapter. Die Oberfläche sollte frei von Fett und Staub sein. Befeuchten Sie die Oberflächen vor dem Auftragen mit einem Wassersprüher. Für unkonventionelle Untergründe wird ein vorheriger Haftungstest empfohlen. Löcher und Hohlräume nur zu 2/3 füllen, da sich der Schaum noch ausdehnt. Wiederholen Sie das Schütteln regelmäßig während der Anwendung. Wenn Sie in Schichten arbeiten müssen, wiederholen Sie das Befeuchten nach jeder Schicht. Frischer Schaum kann mit Soudal Gun & Foamcleaner entfernt werden. Testen Sie vor der Verwendung des Gun & Foamcleaners, ob die Oberflächen empfindlich sind oder nicht. Vor allem Kunststoffe und Lack- oder Lackschichten können darauf empfindlich reagieren. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch oder mit Soudal PU-Remover entfernt werden.
- **Dosentemperatur**
+5 °C bis +30 °C
- **Umgebungstemperatur**
-10 °C bis +35 °C
- **Oberflächentemperatur**
-10 °C bis +35 °C

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt. Tragen Sie stets Handschuhe und eine Schutzbrille. Entfernen Sie ausgehärteten Schaum mechanisch. Keinesfalls abbrennen. Wenn Sie zerstäuben (z. B. mit einem Kompressor), sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Verpackung/Logistik

Farbe: champagner

Verpackung: 750 ml Aerosoldose (netto)

Lagerstabilität: 24 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C

Fensterschaum

Normen und Zertifikate

- Baustoffklasse E (EN 13501-1)

Bemerkungen

- Befeuchten Sie die Oberflächen vor dem Auftragen mit einem Wassersprüher.
- Wenn Sie in Schichten arbeiten müssen, wiederholen Sie das Befeuchten nach jeder Schicht.
- Für nicht übliche Oberflächen empfehlen wir einen Haftungstest.
- Nicht UV-beständig, ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV- Belastung durch Überstreichen, Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder Hybrid-Polymer) oder Abdecken geschützt werden.
- Mit einer Schaumpistole kann der Schaum präzise dosiert werden.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.